

KASUTAMINE:

Enne kasutamist tuleb värvi segada. Vajaduse korral lahjendada veega tööviskoossuseni. Pind tuleb enne värvimist puhastada kriidist, koorunud värvist ja mustusest. Kanda peale pintsli, rulli või pihustiga 2 kihis õhu ja värvitava pinna temperatuuril mitte alla +5 °C. Poorsed pinnad soovitatakse kruntida kruntimisvahenditega FORAKRIL BASE, AKROPRIM või värviga MOVILAT BASE. Kruntimiseks võib kasutada ka värvi MOVILAT 7, mida on lahjendatud veega vahekorras kuni 15% mahust